

VOCE DI CAPITOLATO

Bonding Agent

Realizzazione di massetto cementizio a basso spessore tramite aggiunta di additivo all'impasto tipo Bonding Agent prodotto dalla ditta Ecobeton Italy Srl o superiore, mediante impasto di sabbia, aggregati e cemento Portland secondo le proporzioni e il mix-design in uso per l'applicazione richiesta.

Utilizzato nell'impasto in vece dell'acqua fino alla consistenza desiderata per conferire adesione al supporto, elasticità e tissotropia al getto.

Per spessori di getto superiori ai 5 millimetri utilizzare una miscela a fresco di Bonding Agent e cemento Portland in rapporto volumetrico 1:1 come strato aggrappante prima del getto.

Steso su supporto completamente pulito dopo opportuna preparazione meccanica (carteggiatura, pallinatura o fresatura) e previa impermeabilizzazione e consolidamento del supporto tramite silicati di sodio modificati ad alta penetrazione tipo Ecobeton Pavishield o Ecobeton Vetrofluid.

Stesura, livellatura e finitura con le usuali tecniche previste per l'applicazione di massetti e pavimentazioni industriali. Operazione da effettuare nel rispetto delle istruzioni tecniche e procedurali fornite dal produttore.

Il tutto valutato per una resa media di circa 80 litri di prodotto per metro cubo di impasto.